

Glasfiberstag



Glasfiberstag kan gjutas in utan distansrör och det behövs ingen efterlagning. Stagen har **GWS-gänga** och är godkända av Vattenfalls ackrediterade provningslaboratorium för alkaliebeständighet. Allforms glasfiberstag finns i $\varnothing 15$ samt $\varnothing 20$ och säljs antingen i hela buntar, 5,8 m långa eller i fixlängder.

Stagen provdras i egna provdragningsmaskiner med 70 mm muttrar. Högsta tillåten last är **40 kN** på $\varnothing 15$ samt **90 kN** på $\varnothing 20$. Observera att andra komplement kan påverka hållfastheten i konstruktionen.